



Bleche/Platten gewalzt, Eloxalqualität
Tôles/plaques laminées, qualité éloxage

EN AW-5754
AlMg3

Verfahren bis 6 mm kaltgewalzt, ab 8 mm warmgewalzt
 Procédé: jusqu'à 6 mm laminé à froid, dès 8 mm laminé à chaud
 Chem. Zusammensetzung DIN EN 573-3
 Composition chimique:
 Mech.Wert/Propr. mécaniques: DIN EN 485-2
 Dimension/Dimension: DIN EN 485-3/4
 Zustand/Etat: halbhart/demi-dur H24, nach/selon DIN EN 515
³/₄ hart / ³/₄ dur H26, nach/selon DIN EN 515

mm					kg/ Tafel	EN AW-5754	EN AW-5754
					kg/tôle	3/4 hart	halbhart
						3/4 dur	demi-dur
2020	x	1020	x	3.0	16.44	●	●
2020	x	1020	x	4.0	21.92	●	●
2020	x	1020	x	5.0	27.40	●	●
2020	x	1020	x	6.0	32.88	●	●
3020	x	1520	x	8.0	97.68	●	●
3020	x	1520	x	10.0	122.10	●	●
3020	x	1520	x	12.0	146.53	●	●
3020	x	1520	x	15.0	183.16	●	●
3020	x	1520	x	20.0	244.21	●	●