



## Rundstangen Strangguss (GC)

Barres rondes coulées en continu (GC)

CC493K

CuSn7Zn4Pb7-C (Rg7)

Norm/Norme:	DIN EN 1982	
Toleranz/Tolérance:	bis/jusqu'à 15 mm	-0/+0.8 mm
	ab/dès 16 mm	-0/+0.6 mm
	ab/dès 97 mm	-0/+1.0 mm
	ab/dès 203 mm	-0/+2.0 mm
Stangenlänge/Longueur:	3 m	
Stangenende	grün	
Marquage des barres:	vert	

Gebräuchlichste Lagerbronze mit sehr guten Gleit- und Notlaufeigenschaften, verschleissfest, meeres- wasserbeständig, gute Zerspanbarkeit.

Bronze d'usage courant. Excellentes propriétés de glissement, pouvant travailler sous lubrification faible ou défectueuse. Cette nuance est résistante à l'usage et à l'eau de mer. Bonne usinabilité.

mm	kg/m	CuZn7Zn4Pb7-C
10.0	0.78	●
13.0	1.28	●
15.0	1.68	●
16.0	1.90	●
17.0	2.14	●
19.0	2.65	●
21.0	3.22	●
23.0	3.85	●
26.0	4.89	●
28.0	5.65	●
31.0	6.90	●
33.0	7.80	●
36.0	9.25	●
38.0	10.29	●
41.0	11.95	●
43.0	13.13	●
46.0	15.00	●
51.0	18.39	●
56.0	22.13	●
61.0	26.21	●
63.0	27.94	●
66.0	30.64	●
71.0	35.41	●
76.0	40.53	●
81.0	46.00	●
86.0	51.81	●
91.0	57.96	●

mm	kg/m	CuZn7Zn4Pb7-C
96.0	65.00	●
102.0	73.29	●
107.0	80.57	●
112.0	88.21	●
122.0	104.51	●
127.0	113.18	●
132.0	122.20	●
142.0	141.26	●
152.0	161.71	●
163.0	185.80	●
173.0	209.15	●
183.0	233.88	●
193.0	262.68	●
203.0	290.31	●