



Sechskantstangen gezogen
Barres six pans étirées

CW614N
CuZn39Pb3

Norm/Norme:	DIN EN 12164		
Zustand/Etat:	hart/dur	3 - 10 mm	R500
	halbhart/demi-dur	11 - 35 mm	R430
	*ziehhart/étire dur	36 - 80 mm	
	*ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte/caractéristiques mécaniques non définies		
Toleranz/Tolérance:	bis 60 mm/jusqu'à 60 mm h11		
Stangenlänge/Longueur:	3 m		
Endenausführung	bis 30 mm angespitzt und angefast, 31–60 mm einseitig angefast		
Exécution des barres:	jusqu'à 30 mm pointées et chanfreinées, 31–60 mm chanfreinées d'un côté		

mm	kg/m	CuZn39Pb3	mm	kg/m	CuZn39Pb3
4.0	0.12	●	27.0	5.37	●
4.5	0.15	●	28.0	5.77	●
5.0	0.18	●	29.0	6.19	●
5.5	0.22	●	30.0	6.62	●
6.0	0.26	●	32.0	7.54	●
7.0	0.36	●	34.0	8.51	●
8.0	0.47	●	36.0	9.54	●
9.0	0.60	●	38.0	10.63	●
9.5	0.66	●	40.0	11.78	●
10.0	0.74	●	41.0	12.37	●
11.0	0.89	●	42.0	12.98	●
12.0	1.06	●	45.0	14.91	●
13.0	1.24	●	46.0	15.58	●
14.0	1.44	●	50.0	18.40	●
15.0	1.66	●	55.0	22.27	●
16.0	1.88	●	60.0	26.50	●
17.0	2.13	●	65.0	31.10	●
18.0	2.38	●	70.0	36.07	●
19.0	2.66	●	75.0	41.41	●
20.0	2.94	●	80.0	47.11	●
21.0	3.25	●			
22.0	3.56	●			
23.0	3.89	●			
24.0	4.24	●			
25.0	4.60	●			
26.0	4.98	●			